

FICHE TECHNIQUE

NANOSKIN WOOD

Description

Revêtement hydrophobe pour bois non traité, intérieur et extérieur.

Objectif

Donner des propriétés hydrophobes au bois et prévenir la croissance de mousse.

Caractéristiques principales

- Facile à appliquer par spray
- Durabilité élevée
- Ecologique
- Respirant
- Permet le vieillissement
- La texture du bois est conservée
- Durcissement à une température ambiante
- Pas de COV
- UV stable

Teintes et brillance

Complètement transparent et incolore.

Données de base

- Base : SiO_2
- Solvant : eau
- Densité relative/20°C: ca 1,004 kg/l
- Aspect/20°C: liquide
- Viscosité dynamique/20°C: 1 mPa.s
- Séchage: 24h*
- Point d'inflammation: non applicable
- PH: 7,5

* 24h est le temps de référence pour le séchage à température ambiante. Des températures basses et une humidité relative élevée ralentissent le processus de séchage. Pour les applications industrielles, le processus peut être accéléré. Cela peut être effectué à l'aide de ventilation et/ou des éléments chauffants tels que l'infrarouge (50-80°C). Dépendant de certains facteurs, tels que l'absorption par le substrat, le temps de séchage peut être réduit à quelques minutes. Le matériau peut ensuite être emballé. Le revêtement doit être durci pendant 24 heures avant d'entrer en contact avec l'eau.

FICHE TECHNIQUE

Application

Nanoskin Wood est conçu pour rendre toutes sortes de bois hydrophobes. Ce produit est particulièrement adéquate pour les chalets, portes, façades, etc. Certains types de bois (merbau, chêne) contiennent des ingrédients qui, en contact avec le revêtement, peuvent réagir ("saigner", décoloration) et n'obtiennent pas le résultat désiré.

Rendement

Théorique:

12-14 m² par litre. (1 seule couche nécessaire)

Pratique:

Le rendement pratique est fonction de différents facteurs, tels que l'absorption de la substance, l'état et la forme de l'objet, la méthode d'application, l'expérience de l'applicateur, ainsi que des conditions atmosphériques.

Conditions du support

Propre et sec. Il est important que la surface soit complètement nettoyée et sèche. Poncer peut être nécessaire.

Conditions d'application

Pour atteindre un résultat optimal, les conditions suivantes doivent être respectées:

- Température ambiante 10-30°C
- Humidité relative de maximum 85%
- Bien secouer et ne pas diluer
- Application par spray (HVLP, 4 bar, 0.7-1mm buse)
- Ventilation suffisante pendant application et séchage
- Porter des gants est recommandé

** Ces valeurs sont recommandées par Nanoskin. Toutefois, cela dépend de l'application, des conditions météorologiques et de l'expérience de l'utilisateur.

Mode d'emploi

Nettoyer complètement la surface et laisser sécher, si nécessaire poncer. Appliquer ensuite Nanoskin Wood au moyen d'une fine couche de spray. Pour un résultat optimal, traiter la surface entièrement et également. Laisser sécher pendant minimum 24h. Ne pas utiliser la surface ou laisser entrer en contact avec de l'eau durant la période de séchage.

Nettoyez les outils avec de l'eau déminéralisée immédiatement après utilisation.

Consulter aussi le manuel de Nanoskin Wood pour une méthode plus spécifique.

FICHE TECHNIQUE

Note: Nanoskin Wood n'est pas approprié pour le traitement du bois déjà hydrophobe. Pour garantir l'efficacité du revêtement, nous recommandons toujours d'essayer une petite partie du matériau avant de traiter toute la surface. De cette façon, toute décoloration indésirable peut être détectée au stade précoce.

Mesures de sécurité

Consultez la fiche de sécurité (MSDS).

Conservation

En emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel (5-30°C), au moins 24 mois.

La présente fiche technique, datée du 01/01/2022, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro: +32 (0)70.245.245